

PLITONIT Colorit Easy Fill – трёхкомпонентная эпоксидная затирка для межплиточных швов /реактивный клеевой состав R2 T



Трёхкомпонентная эпоксидная затирка/реактивный клеевой состав, применяется для проведения наружных и внутренних работ при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, в том числе складов, цехов промышленных предприятий, жилых и общественных зданий, бассейнов и прочих спортивных сооружений, учебно-воспитательных учреждений (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных).

Предназначается для заполнения стыков шириной от 1 до 10 мм между облицовочными плитками из натурального камня, керамики (в т.ч. с водопоглощением 0,05% и менее), стекла, металла, а также для облицовки минеральных оснований данными типами плитки.

Фасовка — пластиковое ведро 2 кг, 1 кг

- 2 в 1: затирка и клей
- Легкая в нанесении и замывке, феноменальная скорость работ среди эпоксидов – менее минуты на 1 м² облицовки
- Гладкий шов – идеальный результат, высокая стойкость к загрязнению
- Подходит для систем «теплый пол»
- Затирка подходит для бассейнов
- Затирка подходит для наружных работ

Расход материала

0,2-1,8 кг/м² в зависимости от ширины шва, размеров и толщины плитки.

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3-х суток, температура воздуха, основания и плитки должна быть в пределах от +10°C до +25°C.

Требования к основанию и условиям проведения работ

Применение в качестве затирки. Основание под затирку швов очистить от грязи и пыли, удалить отслаивающиеся фрагменты. При наружных работах поверхность шва необходимо защитить от атмосферных осадков во время проведения работ и в течение последующих 24 часов. Глубина затирочного шва должна быть не менее половины толщины плитки. Затирку швов производить в сроки, установленные производителем клеевой растворной смеси. Перед тем, как приступить к заполнению межплиточных швов затиркой, плиточный клей должен полностью затвердеть, а межплиточные швы должны быть полностью очищены от остатков высохшего клея.

Применение в качестве клея. Основание под облицовку должно быть ровным, прочным, очищенным от пыли, грязи, жира и т.п. Цементно-песчаные основания должны иметь возраст не менее 28 суток после укладки.

Приготовление состава

Компоненты смеси расфасованы в необходимой пропорции, таким образом, чтобы при полном смешивании получить затирочную массу общим весом 1 или 2 кг – в зависимости от вида фасовки. В случае, если требуется приготовить раствор меньшей массы, следует придерживаться следующей пропорции: на 100 грамм сухого компонента С необходимо отмерить 22,5 грамма компонента А и 8,9 грамм компонента В. Порядок смешивания компонентов не имеет значения. Для дозирования рекомендуем применять весы, обеспечивающие требуемую точность. Смешивание небольших порций (около 1 кг раствора) можно производить вручную при помощи шпателя. При смешивании большого объема раствора рекомендуем применять низкооборотный (не более 400 оборотов в минуту) электроинструмент. Внимание! Перемешивание компонентов на большей скорости ведёт к разогреву состава и уменьшению времени его жизнеспособности. Жизнеспособность правильно затворённого состава составляет не менее 80 минут при температуре окружающей среды от 20°C до 25°C.

Порядок работы

В случае, если продукт подвергался замораживанию, его использование допускается не ранее, чем после выдерживания в течение 24 часов при комнатной температуре от +10°C до +25°C. Нагревание с целью более раннего оттаивания не допускается.

Перед заполнением швов поверхность плиток необходимо очистить влажной губкой. затирочную смесь нанести на плитку резиновым шпателем или теркой, распределить диагональными движениями относительно швов.

Очистка плиточных швов: сразу после нанесения промойте поверхность мокрой губкой и затем протрите хорошо отжатой губкой до полного удаления затирки с поверхности плитки. Воду для протирания необходимо часто менять, чтобы она была чистой. Рекомендуем использовать тёплую воду для очистки.

Удаление эпоксидной затирки с плитки: при наличии любых остатков раствора на плитке, на следующий день после затирки швов, их можно удалить, используя PLITONIT Очиститель эпоксидного налёта. На более позднем этапе удаление остатков будет намного сложнее.

Условия транспортирования и хранения

Транспортировать в крытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность от механических повреждений. Хранить в закрытой упаковке изготовителя в складских помещениях в условиях, исключающих попадание в затирку посторонних веществ и атмосферных осадков. Транспортировать и хранить при температуре от +5°C до +25°C. Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. Допускается замораживание не более 10 циклов при температуре -35°C. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Внимание

При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и техникой безопасности в строительстве. При приобретении затирки обращайте внимание на номер партии, поскольку оттенок цвета от партии к партии может отличаться.

Меры предосторожности

ОПАСНО

По параметрам острой токсичности компоненты (А) и (В) относятся к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные), компонент (С) к 4 классу опасности (вещества малоопасные), в соответствии с ГОСТ 12.1.1.007.

- При попадании на кожу и в глаза вызывают раздражение.
- При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
- Токсично для водных организмов
- Избегать вдыхания пыли/пара/аэрозоля.
- При работе использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз.
- После работы тщательно вымыть руки, лицо.
- Избегать попадания в окружающую среду.
- Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
- ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ промыть большим количеством воды, если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.
- ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать и продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.
- Снять всю загрязнённую одежду и выстирать перед повторным применением.

Состав

Прозрачная жидкость в белой бутылке – компонент А: эпоксидная смола, разбавители.

Коричневая жидкость в красной бутылке – компонент В: отвердитель.

Сухая смесь в ведре – компонент С: неорганические наполнители.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственность при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002. Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф<370 Бк/кг, I класс материалов по СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ-99/2009)).

Логистическая информация для ведра 1 кг

Индивидуальные штрих-коды:

белый	4607013047396
бежевый	4607013047402
серый	4607013047464
песочно-серый	4607013047471
серебристо-серый	4607013047488
антрацит	4607013047495
титановый	4607013047501
какао	4607013047518

Групповые штрих-коды:

белый	14607013047393
бежевый	14607013047409
серый	14607013047461
песочно-серый	14607013047478
серебристо-серый	14607013047485

антрацит	14607013047492
титановый	14607013047508
какао	14607013047515

Количество вёдер в коробке – 4 шт.

Количество ведер на паллете –144 шт.

Логистическая информация для ведра 2 кг

Индивидуальные штрих-коды:

белый	4607013046665
бежевый	4607013046672
серый	4607013046689
песочно-серый	4607013046696
серебристо-серый	4607013046702
антрацит	4607013046719
титановый	4607013046726
какао	4607013046733
ванильный	4607013047839
гранитный	4607013047952
графитовый	4607013047891
коричневый	4607013047976
кофейный	4607013047914
кремовый	4607013048058
миндальный	4607013048102
слоновая кость	4607013047990
песочный	4607013047921
светло-голубой	4607013048010
серо-голубой	4607013047938
синий	4607013047969
карамельный	4607013048195
тёмно-серый	4607013047860
ультрамариновый	4607013048003
чёрный	4607013047884
аквамариновый	4607013048027
зелёный	4607013048126
изумрудный	4607013048140
иссиня-чёрный	4607013047983
льняной	4607013047822
мятный	4607013048041
светло-коричневый	4607013047877
травяной	4607013048133
бисквитный	4607013048232
глиняный	4607013048225
песчано-золотой	4607013048089
пыльно-розовый	4607013047907
шоколадный	4607013048065

Количество вёдер на паллете – 96 шт.