

QUELYD ЭКСПРЕСС КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Сухой обойный клей на основе натурального картофельного крахмала для всех типов бумажных обоев. Рекомендовано для:

- обычных легких, деликатных, тяжелых и плотных обоев
- моющихся обоев
- симплексных и дуплексных обоев
- грубоволокнистых, под покраску



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая клеящая способность
- экономичный расход
- прекрасное скольжение, идеальная стыковка обоев с рисунком
- не образует комков
- не оставляет пятен
- готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 1 недели при хранении в закрытой емкости
- оптимальный уровень pH
- безопасен для здоровья и окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	модифицированный
Цвет	прозрачный клей
Время приготовления раствора	3 минуты
Окончательное схватывание*	от 24 до 48 часов
Температура использования	от +5 °С до +25 °С

*Вышеуказанные технические характеристики верны при $t^{\circ} +23^{\circ} \text{C}$ и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%.

Побелку или старые обои удалить при помощи средства для снятия обоев Dissoucol. Поверхности, покрытые лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть загрунтованы разбавленным раствором клея.

Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в зависимости от типа обоев.

Использование	Вода (л./упак.)		Рулонов		Площадь м ²	
	180	250	180	250	180	250
Упаковка, (г)	180	250	180	250	180	250
Предварительная грунтовка	7	10	-		40-55	60-80
Обычные легкие обои	5	7	6-7	8-9	30-35	40-45
Тяжелые, симплексные, дуплексные обои, моющиеся, плотные, гофрированные, деликатные обои, грубоволокнистые, подпокраску	4	6	4-5	6-7	20-25	30-35

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое упаковки по краю ведра. Подождите 3 минуты, затем энергично перемешайте - клей готов.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям. Розовый цвет поможет Вам проконтролировать равномерность нанесения клея. Клей становится прозрачным при высыхании. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разогните его вниз вдоль вертикальной линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Водой

ПРИМЕЧАНИЯ

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующей классификацией продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта».

РАСХОД: 180 г – до 7 рулонов/35 м²; 250 г - до 9 рулонов/45м²

ХРАНЕНИЕ: До 10 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°С. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

УПАКОВКА: Пачка 180 г и 250 г

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

